

KULLANIM ALANLARI:

Açık ve kapalı tenis kortları,
basketbol sahaları,
voleybol sahaları,
yürüyüş yolları,
bisiklet yolları.

SİSTEM TANIMI:

Kategori 1 Akrilik Spor zemini,
3 ana katmandan oluşan
oyun performansı
yüksek olan, tenis kortları ve
çok amaçlı sahaların
vazgeçilmezidir.

ÖZELLİKLERİ:

Kaymayan yüzeyi ve
esnek yapısı sayesinde
oyuncu, kendini ve
topu daha iyi kontrol
edebilmektedir.

AKRİLİK KAPLAMA-Kategori 1



TEKNİK BİLGİLER

Kalınlık	6 MM	12 KAT	
Astar Katı	150 Gr/m2 Epoxy	Beton zeminlerde kullanılır Asfalt zeminde kullanılmaz	+ %35 Kum
Alt Tabaka	300 Gr/m2/Kat Resurfacer	2 Kat	+ %60 Kum + %35 Su
Orta Tabaka	300 Gr/m2/Kat Cushion- ince 650 Gr/m2/Kat Cushion- kalın	6 Kat 2 Kat	+ %35 Su + %35 Su
Üst Tabaka	300 Gr/m2/Kat Akriolik Boya	2 Kat	+ %55 Kum + %25 Su
Koruyucu Tabaka	150 Gr/m2/Kat Vernik	1 Kat	Opsiyonel Tabaka
Oyun Çizgileri	0.100 Gr/m2	2 Kat	+ %15 Su

UYGULAMA METODU

Epoxy Astar	Sentetik imalatının zemine tutuculuğunu artırmak için Rulo ile uygulanır. Silis kumu tepeleme serpilerek tutunmayan kısım süpürülür. Bu kısım Beton zeminlerde uygulanır.
Alt Tabaka	Resurfacer, %60 silis kumu ve %30-40 oranında su ile karıştırılarak squeegee ile 1 ya da 2 kat uygulanır.
Orta Tabaka	Cushion-0500 %30-40 oranında su ile inceltilerek squeegee ile 6 kat uygulanır. Cushion-1000 %30-40 oranında su ile inceltilerek squeegee ile 2 kat uygulanır.
Üst Tabaka	Daha önceden hazırlanmış yüzey üzerine ilk 2 kat %55 silis kumu+ %20-30 Su karışımı olacak şekilde son kat ise %5-10 oranında su ile inceltilerek squeegee ile uygulanır.
Koruyucu Tabaka	Üst tabakanın kürlenmesine müteakip rulo ile 150 Gr/m2 uygulanır.
Oyun Çizgileri	Saha zeminine hangi oyun çizgisi yapılması isteniyorsa, o çizgilerin şablonları zemine yapılmalı daha sonra sprej ya da rulo yardımıyla %10-20 oranında su ile karıştırılarak uygulanmalıdır.

RENKLER

Akriolik	Kırmızı, Yeşil, Mavi, Turuncu ve Tonları
Oyun Çizgileri	Beyaz, Sarı, Mavi, Siyah

FAYDALARI

Konfor	Akriolik zeminler Tenis oyunu için oldukça konforlu zemindir.
Güvenli	Oyuncuya güven verir. Düşmelerde yaralanmayı engeller.
Performans	Uzun yıllar yüksek performans ile kullanılabilir.



ÜRÜN AMBALAJ ŞEKİLLERİ

Epoxy Astar	10-20 KG plastik kovalardadır
Resurfacer	60-70 KG Plastik varillerdedir.
Cushion	60-70 KG Plastik varillerdedir
Akrilik	75 KG Plastik varillerdedir
Vernik	20-50 KG Plastik varillerdedir
Çizgi Boyası	5-20 KG plastik kutulardadır.
Diğer	Muhtelif şekilde kutu ve varillerdedir.

ÜRÜN SAKLAMA KOŞULLARI

Akrilik ve Türevleri	Açılmamış ambalajlarda +5 ile +30 derece arasında 12 Ay saklanabilir.
Diğer Malzemeler	Açılmamış ambalajlarda +5 ile +30 derece arasında 12 Ay saklanabilir.

ÜRETİM VE MONTAJ SÜRELERİ

Astar	Hazırlık: 0,5 Gün	Yapım: 0,5 Gün	Eş Zamanlı Çalışılmaz
Resurfacer	Tedarik: 5 Gün	Montaj: 1-2 Gün	Eş Zamanlı Çalışılmaz
Cushion	Tedarik: 5 Gün	Montaj: 2-4 Gün	Eş Zamanlı Çalışılmaz
Akrilik	Tedarik: 5 Gün	Montaj: 1-2 Gün	Eş Zamanlı Çalışılmaz
Vernik	Tedarik: 5 Gün	Montaj: 1 Gün	Eş Zamanlı Çalışılmaz
Çizgi Boyası	Tedarik: 5 Gün	Montaj: 1 Gün	Eş Zamanlı Çalışılmaz

GARANTİ SÜRELERİ

Akrilik UV	5 YIL	% 5 Tolerans
Aşınma	3 YIL	%15 Tolerans
Çizgi	1 YIL	%10 Tolerans
Uygulama Garantisi	2 YIL	Bakım anlaşması halinde 5 YIL

AKRİLİK KAPLAMA-Kategori 1

ÖRNEK UYGULAMALAR



Avind™
FLOOR COATINGS AND
CHEMICALS PAINTS